ARDEX P4

即用快乾型多用途底塗劑

開桶即用使用方便

快乾配方，底塗界面劑塗覆約 1 小時後即可接續施工

耐潮濕、室內外皆適用


牆、地、天花各部位皆適宜

後續可搭配瓷磚膠或自平泥等砂漿作業

適用於各式吸水性及多數非吸水性基層

絕佳配方不滴流(倒吊)、不噴濺

白色、單組份、無溶劑成份



台灣亞德士股份有限公司
電話 + 886 (2) 8245 7737
info@ardex.com.tw
新北市中和區橋和路 120 號 10 樓之 2
傳真 + 886 (2) 8245 7133
www.ardex.com.tw

ARDEX P4

即用快乾型多用途底塗劑

產品說明

ARDEX P4 即用快乾多用途底塗劑為單組份、開桶即用、快乾、無溶劑的界面底塗劑。
使用上方便有效且快速容易，乾固後形成絕佳拉毛效果的界面層，提供後續強而有效的接著界面，倒吊天花界面塗刷也不會滴流。

使用

ARDEX P4 即用快乾多用途底塗劑適合使用於室內外牆、地、天花等部位的各種基面上，原始基層可為吸水性或非吸水性，ARDEX P4 塗覆後的拉毛效果(產生機械握裹)可用於磚對磚的直接黏貼或是磚面上澆置自平泥的作業等。

適用基層如下：

- 混凝土
- 水泥砂漿粉光面
- 水泥砂漿墊層
- 舊磚面
- 水磨石
- 乳膠漆
- 殘存非水溶性地板膠
- 水泥基自平泥
- 馬賽克

底材處理

施工基面基本要求為堅實、乾固、養護完整排除灰塵、油污、蠟或殘存水溶性膠黏材料等可能妨礙接著強度的一切污染物，去除油汙可以使用 ARDEX DGR 除油劑去除油脂，然後以適當的機械方式清理基層。

ARDEX P4 即用快乾多用途底塗劑不是防潮材料，基底持續性濕氣過大仍需以適當的 Damp Proof Membrane 防潮膜先行處理，P4 施工時的相對濕度建議在 75%以下，ARDEX P4 也可以做為亞德士室外自平泥 K301 的底塗界面。

包裝及儲存

12 公斤桶裝。在 23℃及 50%相對濕度、陽光不直射乾燥環境下，未打開之原包裝，可儲存 12 個月。

清潔

施工結束後，應立即用溫水或加清潔劑的水清洗所有的工具。

施做

ARDEX P4 即用快乾多用途底塗劑以短毛滾輪或一般漆刷沾塗施工，塗刷時儘量均勻覆蓋基面，然後讓其風乾，形成一白色帶細微砂粒面的拉毛效果，界面底塗層多數基面直接開桶沾塗即可，但當基層吸水率大時可以添加約 12.5%比例的清水(1.5L 清水對 12kg/桶 P4)先行攪拌均勻後再進行塗刷，P4 的乾燥時間視基層的吸水率及施工溫度而異，在 20℃溫度下約 60 分鐘左右，低溫會延緩乾燥時間，高溫則會縮短乾燥時間。桶中剩料應在使用後立即密封，避免風乾及遭受污染，操作時避免在 5℃以下低溫施工。

注意：
ARDEX P4 不建議使用在長期浸水環境中，如泳池、金屬基面、乳膠瀝青、環氧樹脂、聚胺酯等表面也不建議使用，上述界面處理請諮詢亞德士技術部門。

耗用量

12kg 桶裝料約可覆蓋 48 ㎡(以 250g/㎡計)，按基面粗糙程度及吸水率高低而有所增減。

技術資料

20℃下乾燥時間約在 60 分鐘左右
適用於地暖系統

安全規範及產品品質

施工中請穿戴手套及護目鏡以避免刺激皮膚及不慎濺入眼睛。過量皮膚接觸時，以肥皂水清洗。出現皮膚搔癢時，請就醫。如濺噴到眼睛，以大量之清水沖洗 15 分鐘以上，然後就醫。誤吞食時，切勿進行嘔吐，應盡量喝大量的水然後就醫。

產品型錄及公司員工或代理商、經銷商所提供的產品資料，皆是根據我們以往豐富的實務經驗，誠摯地為客戶解決工程問題。公司本著持續研發的一貫目標，在任何時刻我們將保有權利更新產品最新資料。我們也保證持續提供高品質的產品。然而，因本公司無法掌控工地現場或施工操作，故不承擔施工所造成的任何損失或損壞的相關責任。